



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



MASILLA RENOVACION

DESCRIPCION:

Enlucido proyectable para uso interior, indicado para cubrir y nivelar superficies con irregularidades. Especialmente formulado para conseguir acabados lisos de gran calidad en superficies como: yeso, cementos, tabique prefabricado, panel seco, revoques, enfoscados, gotelé, superficies tratadas con fibra de vidrio. Su especial textura, permite una aplicación tanto manual como mecánica.

Aplicaciones: Alisado y acabado de paredes con pequeño relieve. Nivelas superficies como yeso, placas de escayola, panel seco, emplastecidos, tabique prefabricado o enfoscados con imperfecciones, gotelé y superficies con irregularidades a eliminar.

Producto con buenas propiedades cubrientes, excelente manejabilidad, fácil de igualar, alisar y sobre todo lijar.

APLICACION:

Preparación de la superficie: El soporte debe estar saneado, sin disgregaciones, limpio de polvo y exento de humedad. Los fondos en mal estado deben estar saneados previamente y en caso de que queden restos de polvo aplicar un fijador tipo LATEXCOL para sellar la superficie y favorecer la adherencia entre materiales. Los soportes envejecidos formados por yesos muertos, donde se sospeche que hay sucesivas capas que puedan estar mal adheridas deben ser saneados. Desaconsejamos totalmente la aplicación del producto sobre bases fatigadas sin previo saneamiento. Rascar la superficie hasta alcanzar el soporte consistente. Soporte consistente es aquel que puede soportar el peso y la tensión de las capas posteriores aplicadas sin disgregarse o sufrir alteración de la estructura. Solo si el soporte es consistente se podrá aplicar el producto en capa gruesa. No es aconsejable la aplicación en capa gruesa sobre aquellos fondos muy fatigados y

envejecidos multicapa incluso después de ser saneados.

Modo de empleo:

Manual (llana). Utilizar el producto sin diluir. Batir mezclándolo bien. Cubrir los relieves e imperfecciones con una llana o talocha. Espesor final recomendado hasta 2 mm aprox en húmedo. Una vez seco proceder a su lijado.

Mecánica (equipo airless). Añadir 4-5 lt de agua por envase, batir y mezclar bien. Cebat la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless adecuada dependiendo de la cantidad de producto que se quiera aplicar sobre la base a cubrir. Proyectar el producto en sucesivas capas para rellenar las irregularidades. Alisar el material sobre el soporte con una llana o talocha para obtener el resultado final deseado. Espesor final recomendado hasta 2 mm aprox en húmedo. Una vez seco proceder a su lijado.

El plaste reproducirá la forma de la superficie por lo que es necesario aplicar la cantidad adecuada de producto para cubrir las imperfecciones sin recargar las zonas donde no sea necesario tanto relleno.