



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

TELPIN PETREO RUGOSO (V01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

El **TELPIN PETREO RUGOSO** es un revestimiento pétreo a base de una dispersión acuosa de resinas acrílicas modificadas, con acabado rugoso y efecto rústico tipo raseo basto de cemento, de gran adherencia a soportes minerales y muy buen comportamiento a la intemperie.

Sus excelentes propiedades generales (**adherencia, resistencia al agua líquida y permeabilidad al vapor de agua, combinación de dureza y elasticidad, estabilidad a la luz y a la intemperie, etc.**), así como su gran cubrición y su acabado, lo hacen ideal para ser usado en aplicaciones al exterior o interior en fachadas o cualquier otro tipo de paramentos minerales de viviendas, obras públicas o construcción civil y, en general, todo tipo de soportes donde busquemos una gran resistencia y durabilidad.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,65 ± 0,1 Kg. / litro.

Viscosidad: 45.000 mPas., ± 5.000.

Sólidos: 67,4% en peso, 47,3% en volumen, aprox.

Color: Blanco mate.

Posibilidad de fabricar lotes completos en colores según muestra o carta.

RUGOSO diluida en un 10-20% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura o, mejor aún, aplicar una primera mano de nuestro **NANOCOL, BARNIZ FIJADOR**.

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con muy poca agua, hasta obtener el espesor de película deseada.

Aplicación: Recomendable a rodillo o brocha. El rodillo tipo "celda de abeja" ayuda a dejar un efecto más homogéneo e intenso.

Condiciones: T^a de 5-35°, H.R. < 80%
Secado, 20°C: Máximo de 2 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

Para repintar, 4-6 horas.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca, consistente y sin polvo, grasa, moho, verdín u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Dilución: Es conveniente aplicar la primera capa de **TELPIN PETREO**

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 4-5 m²/Kg y mano, aprox., para 60-75 micras secas.

Brillo: Mate, rugoso al tacto, que no resalta sino más bien minimiza los defectos del soporte (hormigón, raseo, etc.).

Resistencias: Muy buenas al agua, al amarilleo, a la intemperie y a las inclemencias generales del tiempo. Buena permeabilidad al vapor de agua.

Repintado: Con el mismo **TELPIN PETREO RUGOSO** a las 4-6 horas con humedad relativa entre el 20% y el 70%.