



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



ESMALTE ALQUIDICO (V03)

DESCRIPCION:

Pintura elaborada a base de resinas alquídicas, de gran cubrición, con buen brillo y elasticidad, indicada para el acabado de superficies metálicas y no metálicas tanto para interiores como para exteriores.

Pintura de fácil aplicación, especialmente a brocha, con una gran nivelación que no deja cordón, lo que la hace recomendable en aplicaciones del hogar, puertas, ventanas, balcones, estructuras industriales o de obras públicas y, también, maquinaria, carpintería metálica, calderería, etc.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,20 Kg/Lt, $\pm 0,1$, según colores.

Viscosidad: 90 K.U., ± 10 .

Sólidos: 67,5% en peso, 48,5% en volumen, aprox.

Colores: Los de la carta TELPIN.

Otros, bajo pedido, para lotes completos.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Sobre soporte de hierro o acero, se recomienda aplicar previamente una imprimación anticorrosiva tipo nuestras A-500, Kartprimer o Kartprimer Extra.

Sobre madera, aplicar nuestra **Selladora** y lijar.

Sobre otros soportes, consultar.

Aplicación: A brocha, rodillo y pistola aerográfica, previo ajuste de la viscosidad con disolvente.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-10% de **DISOLVENTE D-8, Disolvente de Sintéticos y Grasos.**

A pistola aerográfica, rebajar hasta 20-25" Copa Ford nº 4, con un 25-30%, aprox., de nuestro disolvente **D-215, Disolvente Sintéticos Secado Rápido.**

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al polvo, 30-50 minutos.

No pega, 5-6 horas.

Para repintar, 24 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 11,6 m²/Kg (13,9 m²/Lt) y mano, para 35 micras secas.

Brillo: Alto.

Adherencia: Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Repintado: Con el mismo **ESMALTE ALQUIDICO**, transcurridas 24 horas.