



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



ALUMINIO EXTERIORES (V01)

DESCRIPCIÓN:

Pintura elaborada a base de resinas alquídicas, de gran cubrición, elasticidad, y pastas de aluminio que le dan al producto un aspecto metalizado, usado para el acabado y protección de superficies metálicas y no metálicas tanto para interiores como para exteriores.

Pintura de fácil aplicación, con una buena nivelación que no deja cordón, lo que la hace recomendable en aplicaciones del hogar, puertas ventanas, balcones, estructuras industriales o de obras públicas y, también, maquinaria, carpintería metálica, calderería, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 0,99 Kg/Lt, $\pm 0,1$, según colores.

Viscosidad: 60 K.U., ± 10 .

Color: Aluminio característico, tipo R-9006.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Sobre soporte de hierro o acero, se recomienda aplicar previamente una imprimación anticorrosiva tipo nuestras **A-500, Kartprimer o Kartprimer Extra**. Sobre madera, aplicar nuestra **Selladora** y lijar.

Sobre otros soportes, consultar.

Aplicación: A brocha, rodillo aunque para obtener un acabado más homogéneo es recomendable la aplicación con pistola aerográfica, previo ajuste de la viscosidad con disolvente.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-10% de **DISOLVENTE D-207, Disolvente de Sintéticos y Grasos**.

A pistola aerográfica, rebajar hasta 20-25" Copa Ford nº 4, con un 10-15%, aprox., de nuestro disolvente **D-215, Disolvente Sintéticos Secado Rápido**.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al polvo, 30-50 minutos.
No pega, 5-6 horas.
Para repintar, 24 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 10-11 m²/ lt. y mano, para 35 micras secas.

Brillo: Satinado.

Adherencia: Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Repintado: Con el mismo **ALUMINIO EXTERIORES**, transcurridas 24 horas.