



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09
REVISIÓN: 02

SELLADORA (V01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCIÓN:

Imprimación sintética elaborada a base de resinas alquídicas, de gran cubrición. La Selladora es un producto indicado como imprimación de maderas, tanto nuevas como viejas, permitiendo su pintado posterior con esmaltes grasos o sintéticos. Puede ser también utilizada como imprimación sobre superficies de albañilería o incluso sobre superficies metálicas correctamente preparadas.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1,65 Kg/Lt, $\pm 0,1$.

Viscosidad: 85 K.U., ± 10 .

Colores: Blanco.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Aplicación: A brocha, rodillo y pistola aerográfica, previo ajuste de la viscosidad con disolvente.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-10% de **DISOLVENTE D-207, Disolvente de Sintéticos y Grasos.**

A pistola aerográfica, rebajar hasta 20-25" Copa Ford nº 4, con un 20-30%, aprox., de nuestro disolvente **D-215, Disolvente Sintéticos Secado Rápido.**

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al polvo, 50-60 minutos.

No pega, 5-6 horas.

Para repintar, 24 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 10-12 m²/litro.

Brillo: Satinado.

Adherencia: Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Repintado: Con la misma **SELLADORA, ESMALTE ALQUIDICO**, e incluso **PINTURAS EN BASE AGUA**, transcurridas 24 horas.