



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



ALBAMAT (V01)

DESCRIPCIÓN:

El **ALBAMAT** es una pintura plástica impermeable para acabado de interiores y exteriores a base de una dispersión acuosa de resina vinílica con pigmentos y extenders seleccionados.

Pintura de gran blancura y cubrición, excelente aplicabilidad y poco salpicado con rodillo.

Formulado con cargas y pigmentos especiales que le dan un acabado mate profundo que reduce al mínimo defectos por empalmes o irregularidades en el soporte.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1,57 ± 0,1 Kg. / litro.

Viscosidad: 110 K.U., ±10.

Sólidos: 71,4% en peso, 56,6% en volumen, aprox.

Color: Blanco **MATE**.

Posibilidad de fabricar lotes en colores según muestra. Para pequeñas cantidades, nuestro sistema tintométrico **TELPINCOLOR**.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Sobre superficies deterioradas, poco consistentes o en las que se quiera

favorecer el anclaje y la penetración, recomendamos aplicar una mano de nuestro **LATEXCOL** preparado según instrucciones.

Dilución: Es conveniente aplicar la primera capa de **ALBAMAT**, diluida en un 5-10% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura. Las manos siguientes, se aplicarán puras o con muy poca agua, hasta obtener el espesor de película deseada.

Aplicación: Recomendable a rodillo. También puede aplicarse el **ALBAMAT** con brocha o equipo air-less (diluir de 0-10% según equipo)

Condiciones: T^a de 5-35°, H.R. < 70%

Secado, 20°C: Máximo de 2-3 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 11 m²/litro y mano, aprox., para 50 micras de película seca.

Brillo: Mate profundo (<2,5% a 60°) exento de rebrillos (<4% a 85°).

Resistencias: El **ALBAMAT** presenta una resistencia al frote **MEDIA**.

Repintado: Con el mismo **ALBAMAT** a las 3-4 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.