



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

TELPIN METALIZADO (V01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

Revestimiento decorativo de efecto metalizado para acabado de interiores a base de una dispersión acuosa de resina acrílica con aluminios y extenders seleccionados.

Debido a su aspecto metalizado el TELPIN METALIZADO está indicado en la decoración de locales comerciales, bares, viviendas, etc., donde se busque crear ambientes modernos y sofisticados.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,05 ± 0,1 Kg. / litro.

Viscosidad: 90 K.U., ±10.

Sólidos: 31% en peso, 27% en volumen, aprox.

Color: Aluminio Característico tipo RAL-9006 y Carta Selección propia de 23 Colores.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

En caso de paredes en color, recomendamos la aplicación de una o dos manos de una pintura plástica blanca de calidad Media – Alta tipo TELPIN MATE SEDA.

Dilución: El producto viene preparado al uso y no requiere dilución, no

obstante si se desea, en la primera mano, puede diluirse con un 5-10% de agua. En sucesivas manos, aplicar el producto listo al uso. Se recomienda un total de 2-3 manos.

Aplicación: En caso de querer un acabado homogéneo recomendamos la aplicación del TELPIN METALIZADO con pistola aerográfica o similar. También puede aplicarse con rodillo de pelo muy corto procurando aplicar el producto siempre en el mismo sentido y así evitar la aparición de empalmes y/o claroscuros. Si lo que se desea es obtener acabados decorativos más irregulares puede usarse otro tipo de herramientas tales como guante de lana, rodillo de trapos, esponja, etc..

Condiciones: T^a de 5-35°, H.R. < 70%

Secado, 20°C: Entre 2 y 3 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 10-12 m²/litro y mano, aprox., para 50 micras de película seca.

Brillo: Satinado característico del Aluminio

Resistencias: Buena resistencia al frote.

Repintado: Con el mismo TELPIN METALIZADO a las 3-4 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.