



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



TELPIN SILICATO

DESCRIPCIÓN:

El **TELPIN SILICATO** es una pintura de exteriores con base de silicato potásico y estabilizantes orgánicos.

Revestimiento muy resistente al frío, calor y en general a la exposición medioambiental, impermeabiliza las superficies sobre las que se aplica y permite a su vez la permeabilidad del vapor de agua (tipo efecto membrana).

Recubrimiento inorgánico de aspecto mineral, puede ser aplicado sobre hormigón, morteros de cal, cemento y fibrocemento. No forma película continua y evita desprendimientos de esta al tener un coeficiente de dilatación térmico similar al del sustrato.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1,35 ± 0,1 Kg. / litro.

Viscosidad: 100 K.U., ±10.

Ph: Alto (11 aprox)

Color: Blanco de aspecto mineral posibilidad de fabricar en colores según carta. Al ser un producto altamente alcalino y para ser usado en exteriores es muy recomendable el uso de pigmentos inorgánicos y estables al exterior.

buen estado, mampostería o sobre antiguos silicatos.

No aplicar nunca sobre: esmaltes, pinturas en emulsión, sustratos con eflorescencias o mohos, madera, materiales plásticos, yeso, hierros u otros metales.

Dilución: Es conveniente aplicar la primera capa de **TELPIN SILICATO**, diluida en un 5-10% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura.

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con muy poco agua pasado un mínimo de 12 horas. En caso de utilizar una imprimación previa, ésta deberá ser resistente a niveles de alcalinidad elevados.

Aplicación: Brocha, rodillo o equipo air-less (diluir de 0-10% según equipo)

Condiciones: T^a de 8-25°, H.R. < 70%

Secado, 20°C: 2-4 horas. No aplicar el producto en condiciones extremas de humedad y temperatura.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Soportes: Indicado para aplicación sobre soportes minerales (enfoscado de cemento-arena, piedra natural en

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 8-10 metros cuadrados/litro. El rendimiento exacto real dependerá del tipo de soporte, rugosidad y absorción de éste.

Repintado: Con el mismo **TELPIN SILICATO** a las 12 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.